

ПВХ ПЛЁНКА-ОСНОВА

для клиентских и банковских пластиковых карт, покрытая серебряной трафаретной краской

Диапазон доступных толщин

- 100 - 400 мкм

Печатная поверхность

- 493 - матовая.

Описание

- Светонепроницаемая, серебряная, ударопрочная, жёсткая ПВХ-плёнка.
- Используется в качестве плёнки-основы для производства металлизированных клиентских и банковских пластиковых карт.
- Обеспечивает высокое качество печати и ламинации при использовании специализированных офсетных и трафаретных красок для производства пластиковых карт. Наилучшие результаты достигаются при использовании офсетных ламинационных красок серии **VERILAM**, **UVIGEN** и трафаретных ламинационных красок серии **INLAM**.

- Обеспечивает высокое качество ламинации при изготовлении многослойных пластиковых карт. Оптимальные результаты ламинации гарантируются при использовании материала в комплекте с ламинационными плёнками **VERICARD PVC KP10**, **PVC KP10-6**.

- Легко поддаётся вырубке и эмбоссированию.

VERICARD® PVC KP20 L SILVER

Технические характеристики

СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕД. ИЗМ. (СИ)	ВЕЛИЧИНА				
МЕХАНИЧЕСКИЕ							
Прочность на разрыв	ISO 527	Н/мм ²	≥38				
Ударопрочность	ISO 8256	кДж/м ²	>100				
ФИЗИЧЕСКИЕ							
Плотность: цвет S3458 (серебро)	ISO 1183-1	г/см ³	1,42±0,03				
Поверхностное натяжение печатной поверхности	ISO 8296	мН/м	32±2				
Шероховатость поверхности	ISO 4287	мкм	6±3				
ТЕРМИЧЕСКИЕ							
Температура плавления по Вика A50	ISO 306	°C	78±3				
Температура плавления по Вика B50	ISO 306	°C	69±3				
Усадка в машинном направлении при 140°C	DIN 53377	%	<table> <tr> <td>≤ 200 μm</td> <td>≤25%</td> </tr> <tr> <td>> 200 μm</td> <td>≤10%</td> </tr> </table>	≤ 200 μm	≤25%	> 200 μm	≤10%
≤ 200 μm	≤25%						
> 200 μm	≤10%						
Температура ламинации	Внутренний метод	°C	130-140				

Условия хранения и эксплуатации

Срок хранения	1 год с даты изготовления
Условия хранения	Вдали от источников тепла и света
Температура в помещении	5°C – 25°C
Относительная влажность воздуха	40% – 60%

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.