

ПВХ ПЛЁНКА-ОСНОВА

для цветных непрозрачных клиентских пластиковых карт

VERICARD® PVC KP20 OC

Диапазон доступных толщин

- 320 мкм

Печатная поверхность

- 493 - матовая

Описание

• Светонепроницаемые цветные, ударопрочные, жесткие ПВХ-плёнки. Обладают улучшенной текучестью, что способствует снижению температуры ламинации и тем самым сокращению ламинационного цикла.

• Используются в качестве плёнок-основ для производства цветных непрозрачных клиентских карт.

• Обеспечивает высокое качество печати и ламинации при использовании специализированных офсетных и трафаретных красок для производства пластиковых карт. Наилучшие результаты достигаются при использовании офсетных ламинационных красок серий **UVISEAL**, **UVIGEN** и трафаретных ламинационных красок серий **INLAM**.

• Обеспечивают высокое качество ламинации при изготовлении многослойных пластиковых карт. Оптимальные результаты ламинации гарантируются при использовании материала в комплекте с ПВХ ламинационными плёнками **VERICARD**.

• Легко поддаётся вырубке и эмбоссированию.

Технические характеристики

СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕД. ИЗМ. (СИ)	ВЕЛИЧИНА
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Прочность на разрыв	ISO 527	Н/мм ²	≥38
Ударопрочность	ISO 8256	кДж/м ²	>500
ФИЗИЧЕСКИЕ			
Плотность: цвет 15/8650 (жёлтый)	ISO 1183-1	г/см ³	1,38±0,02
Плотность: цвет 25/7260 (оранжевый)	ISO 1183-1	г/см ³	1,37±0,02
Плотность: цвет 35/3950 (красный)	ISO 1183-1	г/см ³	1,35±0,02
Плотность: цвет 65/4320 (зелёный)	ISO 1183-1	г/см ³	1,34±0,02
Плотность: цвет 55/5131 (синий)	ISO 1183-1	г/см ³	1,35±0,02
Плотность: цвет 95/2300 (чёрный)	ISO 1183-1	г/см ³	1,33±0,02
Поверхностное натяжение печатной поверхности	ISO 8296	мН/м	38±3
Шероховатость поверхности	ISO 4287	мкм	6±3
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура плавления по Вика А50	ISO 306	°C	81±2
Температура плавления по Вика В50	ISO 306	°C	72±2
Усадка в машинном направлении при 140°C	DIN 53377	%	≤10
Температура ламинации	Внутренний метод	°C	140-150

Условия хранения и эксплуатации

Срок хранения	1 год с даты изготовления
Условия хранения	Вдали от источников тепла и света
Температура в помещении	10°C – 30°C
Относительная влажность воздуха	40% – 70%

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.