

ПВХ ЛАМИНАЦИОННАЯ ПЛЁНКА **VERICARD® PVC KP10 DIGITAL I**

для производства пластиковых карт с применением цифрового печатного оборудования с жидким тоном на масляной основе

Диапазон доступных толщин

- 60-125 мкм

Поверхность

- 494_9 - матовая

Описание

- Прозрачная ПВХ ламинационная плёнка с клеевым слоем для ламинации плёнок-основ, запечатанных на цифровых печатных машинах с жидким тоном на масляной основе.
- Обеспечивает высокое качество ламинации при изготовлении многослойных пластиковых карт. Оптимальные результаты ламинации гарантируются при использовании материала в комплекте с ПВХ плёнкой-основой **VERICARD PVC KP20L DIGITAL**.
- Может поставляться с предварительно нанесённой магнитной полосой различной коэрцитивности.

Технические характеристики

свойства	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕД. ИЗМ. (СИ)	ВЕЛИЧИНА
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Прочность на разрыв	ISO 527	Н/мм ²	≥40
Ударопрочность	ISO 8256	кДж/м ²	>70
ФИЗИЧЕСКИЕ			
Плотность: цвет 51/8800 (чистый)	ISO 1183-1	г/см ³	1,22±0,02
Шероховатость поверхности	ISO 4287	мкм	5±3
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура плавления по Вика А50	ISO 306	°C	71±2
Температура плавления по Вика В50	ISO 306	°C	65±2
Усадка в машинном направлении при 140°C	DIN 53377	%	≤55
Температура ламинации	Внутренний метод	°C	100 - 120

Условия хранения и эксплуатации

Срок хранения	1 год с даты изготовления
Условия хранения	Вдали от источников тепла и света
Температура в помещении	5°C – 25°C
Относительная влажность воздуха	40% – 60%

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по совершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.