

## ПК ЛАМИНАЦИОННАЯ ПЛЁНКА

## VERIFOIL® PC SLP100 SG

Поликарбонатная лазероактивная ламинационная плёнка с суперглянцевой обратной поверхностью для производства пластиковых карт длительного срока службы с защитной голограммой

### Диапазон доступных толщин

- 50 - 100 мкм

### Описание

Прозрачная поликарбонатная лазероактивная ламинационная плёнка с суперглянцевой обратной поверхностью.

Используется как лицевой и обратный защитный слой карты для нанесения лазерной персонализации, при использовании внутренней защитной голограммы.

### Преимущества

- Обладает превосходными ламинационными и лазероактивными свойствами
- Нейтральна к воде и устойчива к химическим реагентам
- Не ухудшает качество фотографического изображения при высокотемпературной ламинации.

### Сфера применения

Плёнка VERIFOIL® PC SLP100 SG специально разработана для производства лазероперсонализированных смарт-карт и ID-документов с длительным сроком службы с использованием защитной голограммы.

### Технические характеристики

СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕД. ИЗМ. (СИ)	ВЕЛИЧИНА
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ</b>			
Прочность на разрыв	ISO 527	Н/мм <sup>2</sup>	56
Предел прочности на разрыв	ISO 527	Н/мм <sup>2</sup>	56
Модуль упругости при разрыве	ISO 527	Н/мм <sup>2</sup>	2150
Относительное удлинение при разрыве	ISO 527	%	85
Сопротивление разрыву	ASTM D1004	Н	52
Стойкость к распространению разрыва	ASTM D1938	Н	2,8
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ</b>			
Плотность	ISO 1183	г/см <sup>3</sup>	1,2
Поверхностное натяжение печатной поверхности	ISO 8296	мН/м	36
Шероховатость поверхности Ra	ISO 4288	мкм	0,12
Шероховатость поверхности R3z	ISO 4288	мкм	0,5
Водопоглощение за 24 ч.	ISO 62	%	0,17
<b>ТЕРМИЧЕСКИЕ</b>			
Температура плавления по Вика B50	ISO 306	°C	147
Усадка в машинном направлении при 130 °C	DIN 53377	%	0,14
<b>ОПТИЧЕСКИЕ</b>			
Светопроницаемость	ASTM D1003	%	87

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.