

ПК ЛАМИНАЦИОННАЯ ПЛЁНКА

VERIFOIL® PC SLP10 SG

Поликарбонатная ламинационная плёнка с оборотной суперглянцевой поверхностью для производства пластиковых карт длительного срока службы с защитной голограммой

Диапазон доступных толщин

- 50 - 100 мкм

Описание

Прозрачная поликарбонатная ламинационная плёнка с суперглянцевой оборотной стороной. Используется как лицевой и оборотный защитный слой карты при использовании внутренней защитной голограммы.

Преимущества

- Обладает превосходными ламинационными свойствами
- Не ухудшает качество голографического изображения при высокотемпературной ламинации
- Нейтральна к воде и устойчива к химическим реагентам

Сферы применения

Плёнка **VERIFOIL® PC SLP10 SG HS** специально разработана для производства смарт-карт и ID-документов с длительным сроком службы с использованием защитной голограммы

Технические характеристики

СВОЙСТВА	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	ЕД. ИЗМ. (СИ)	ВЕЛИЧИНА
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Прочность на разрыв	ISO 527	Н/мм ²	56
Предел прочности на разрыв	ISO 527	Н/мм ²	56
Модуль упругости при разрыве	ISO 527	Н/мм ²	2150
Относительное удлинение при разрыве	ISO 527	%	85
Сопротивление разрыву	ASTM D1004	Н	52
Стойкость к распространению разрыва	ASTM D1938	Н	2,8
ФИЗИЧЕСКИЕ			
Плотность	ISO 1183	г/см ³	1,2
Поверхностное натяжение печатной поверхности	ISO 8296	мН/м	FM 38
			P 40
Шероховатость поверхности Ra	ISO 4288	мкм	FM 0,6
			P 0,18
Шероховатость поверхности R3z	ISO 4288	мкм	FM
			P
Водопоглощение за 24 ч.	ISO 62	%	0,09
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура плавления по Вика B50	ISO 306	°C	146
Усадка в машинном направлении при 130 °C	DIN 53377	%	0,17
ОПТИЧЕСКИЕ			
Светопроницаемость	ASTM D1003	%	90

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.