

## INLAM MIXING VARNISH

### Трафаретный лак для смешивания высокой вязкости

#### DESCRIPTION

##### Описание

Лак высокой вязкости для смешивания двухкомпонентных красок сольвентного типа

#### SPECIFICATIONS

##### Технические характеристики

**Вязкость:** 50-100 Пуаз при 25°C

**Стойкость к истиранию:** высокая при соответствующей сушке

**Светостойкость:** высокая, исключая пожелтение

#### THE RANGE

##### Стандартный ассортимент

**HB17153 Mixing Varnish** - грунтовочный адгезионный лак-праймер сольвентного типа на виниловой основе. Имеет высокую скорость отверждения, образуя гладкую матовую поверхность. Может использоваться в качестве лака для смешивания двухкомпонентных красок

#### APPLICATION FIELDS

##### Сферы применения

Пластиковые карты, пластиковые этикетки, пластиковые коробки, POS-материалы

#### SUBSTRATES

##### Запечатываемые материалы

Различные пластиковые материалы: PVC, PC, ABS, PET-G, металлизированная бумага и картон, самоклеящиеся материалы, мелованные бумаги и картон

#### FEATURES-PERFORMANCES

##### Особенности применения

##### Способ лакирования

Трафаретная печать

##### Репродукционно-графические возможности

Рекомендуются для сплошного и выборочного лакирования

##### Сетка

54T-61T для карт VISA GOLD

77T для карт VISA SILVER

##### Сушка

- Струйная сушка горячим воздухом
- ИК-сушка
- Атмосферная сушка на стеллажах до получаса в зависимости от цеховых условий

##### Печатная форма

При изготовлении печатной формы прямым способом используйте метод нанесения «1+3». В случае косвенного способа изготовления используйте пленки, специально разработанные для сольвентной печати

##### Смывка печатной формы

Печатные формы рекомендуется смывать специальными смывками для сольвентных материалов R20 сразу после использования

#### AUXILARY PRINTING ADDITIVES

##### Вспомогательная химия для печатного процесса

**Разбавитель:** R33 (10-15%)

**Замедлитель:** R104 (2-5%)

**Гель-замедлитель:** R204 (2-5%)

**Очиститель:** R20 (2-5%)

#### WARNING

##### Предупреждение

- Срок хранения лаков составляет не менее 1 года с даты изготовления. Настоятельно рекомендуем проверять дату изготовления, указанную на упаковке
- Каки должны храниться в прохладном месте при температуре от 10 до 25°C. Не замораживать
- Открытые контейнеры должны храниться вдали от источников тепла, света, окислителей и восстановителей, и плотно закрыты после использования
- За более подробной информацией обращайтесь в технологическую группу нашей компании

#### PACKING SIZE

##### Упаковка

Пластиковые банки 1 kg, 2,5 kg

Лаки поставляются готовыми к использованию

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.