

GLOSS ENAMEL

Трафаретные масляные краски для печати по мелованным бумагам

DESCRIPTION

Описание

Краски серии GLOSS ENAMEL – высокоглянцевые масляные краски оксидативного отверждения, предназначенные для печати по мелованным бумагам и картонам с высокой адгезией и химической стойкостью. Образуют высокопрочную и эластичную красочную плёнку. Отверждаются на воздухе или в тепловой сушке при температуре до 120°C.

APPLICATION FIELDS

Сферы применения

Визитки, обложки, бумажная продукция, требующая высокого глянца текста и печатного изображения.

THE RANGE

Стандартный ассортимент

Триадные и базовые пантоны, металлизированные цвета средней дисперсности (90T), покрывные глянцевые и матовые лаки.

SUBSTRATES

Запечатываемые материалы

Мелованные бумаги и картоны, акватрансферные бумаги Masterdecal, Duplex, Simplex.

FEATURES-PERFORMANCES

Особенности применения

Сетка

62T-120T монофиламентные трафареты. Для получения оптимальных результатов используйте сетку 90T.

Укрывистость

До 42 м²/кг

Средний расход

23 г/м²

Разбавление

Краски готовы к использованию, при необходимости можно разбавить Уайт-спиритом в количестве до 15%.

Адгезия

- Отличная на мелованных бумагах и картонах.
- Вследствие различного качества поверхности материалов требуется проведение предварительных тестов.

Сушка

Температура

120°C

Время отлипа

5-7 мин

Сушка

30 мин

Время отлипа при комнатной температуре составляет 3 часа, полная химическая стойкость достигается через 2 дней после печати.

Печатная форма

При изготовлении печатной формы прямым способом используйте метод нанесения «1+2» или «2+2». В случае косвенного способа изготовления используйте пленки, специально разработанные для сольвентной печати.

Смывка печатной формы

Печатные формы рекомендуется смывать сольвентными смывками сразу после использования R20.

AUXILIARY PRINTING ADDITIVES

Вспомогательная химия для печатного процесса

Разбавитель: Уайт-спирит (5-15%)

Очиститель: R20

WARNING

Предупреждение

- Срок хранения краски составляет не менее 1 года с даты изготовления. Настоятельно рекомендуем проверять дату изготовления, указанную на упаковке.
- Краски должны храниться в прохладном месте при температуре от 18 до 25°C.
- За более подробной информацией обращайтесь в технологическую группу нашей компании.

PACKING SIZE

Упаковка

1 kg

5kg

Краска поставляется готовой к использованию.

Данная информация основывается на нашем опыте и результатах, полученных в лабораторных и реальных условиях работы. В связи с огромным разнообразием запечатываемых поверхностей и различных условий печати, эти данные могут использоваться только в информационных целях и предоставляются без каких-либо гарантий с нашей стороны. Они должны быть проверены промышленными тестами перед использованием продукта. С нашей стороны предпринимаются меры по усовершенствованию качественных характеристик продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменение ее композиционного состава, а также содержания нашей технической спецификации. Мы освобождаемся от любой ответственности за использование наших материалов не по назначению.